

## MT-308 L

## 1.4316

Schweißstab/Drahtelektrode aus Chrom-Nickelstahl mit besonders niedrigem Kohlenstoffgehalt zum WIG- bzw. MIG/MAG-Schweißen nichtrostender und kaltzäher austenitischer Stähle für Betriebstemperaturen bis +400°C; kaltzäh bis -196°C.

### Normbezeichnung

Werkstoff-Nummer	1.4316
AWS/ASME SFA-5.9	ER 308 L Si
EN ISO 14343-A	G/W 19 9 LSi

### Wichtigste Grundwerkstoffe

Nichtrostender austenitischer Cr-Ni-Stahl/Stahlguss, z.B.

1.4306	X 2 Cr Ni 19 11	1.4301	X 5 CrNi 18 10
1.4306	X 7 Cr 14	1.4303	X 5 CrNi 18 12
1.4311	X 7 CrAl 13	1.4308	G-X 6 CrNi 18 9
1.4552	G-X 5 CrNiNb 18 9	1.4310	X 12 CrNi 17 7
1.4541	X 6 CrNiTi 18 10	1.4319	X 5 CrNi 18 7
1.4550	X 6 CrNiNb 18 10		

### Mechanische Güterwerte des Schweißgutes (Richtwerte)

Schweißverfahren: Schutzgas Wärmebehandlung Prüftemperatur		[°C]	WIG Schweiß-Argon unbehandelt +20°C - 196°C		MAG M 11 unbehandelt +20°C - 196°C	
0,2%-Dehngrenze	R <sub>p0,2</sub>	MPa	≥270		≥270	
Zugfestigkeit	R <sub>m</sub>	MPa	≥510		≥510	
Bruchdehnung	A <sub>5</sub>	[%]	≥25		≥25	
Kerbschlagarbeit	Av	[J]	LNB	LNB	LNB	LNB

### Richtanalyse des reinen Schweißgutes in %

C	Si	Mn	Cr	Ni
0,03	0,65-1,20	1,0-2,50	19,0-21,0	9,0-11,0

### Gefüge

Austenit mit Deltaferrit

### Anwendbare Schutzgase WIG Anwendbare Schutzgase MIG

I1  
M 11, M 12

### Zulassung

TÜV, DB, CE

### Schweißstab-Maße, Verpackungseinheit

Durchmesser [mm]	Länge [mm]	Paketinhalt [kg]
1,00	1000	10,0
1,20	1000	10,0
1,60	1000	10,0
2,00	1000	10,0
2,40	1000	10,0
3,20	1000	10,0
4,00	1000	10,0
5,00	1000	10,0

### Drahtelektrode

Durchmesser 0,80 mm 1,00 mm 1,20 mm 1,60 mm

Schweißpositionen nach DIN EN ISO 6947 MIG PA, PB, PF  
Schweißpositionen nach DIN EN ISO 6947 WIG PA, PB, PC, PF, PE

### Stromart/Polung WIG

= -

### Stromart/Polung MIG

= +